



vetonit prim optimus

Грунтовка глубокого проникновения

- Укрепляет поверхность и связывает пыль
- Уменьшает расход последующих материалов
- Делает основание более однородным
- Для стен, потолков и полов



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для качественной подготовки стен, потолков и полов под последующее оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание, оклейку обоями, приклеивание плитки, нанесение полимерной гидроизоляции, ровнителем и наливных полов.
- Для подготовки оснований при устройстве фасадных систем теплоизоляции Vetonit; перед нанесением минеральных декоративных штукатурок, перед окраской акриловыми, силикатными, силиконовыми красками.
- Подходит для грунтования бетона, легкого бетона, керамзитобетона, кирпича, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурок, шпаклевок.
- Для наружных и внутренних работ.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки
Цвет грунтовки	белый (после высыхания бесцветная)
Расход на 1 слой	100–150 мл/м ²
Сухой остаток, %, не менее	6
Время высыхания 1 слоя	1–2 ч
Время до полного высыхания	2 ч
Температура применения выше	+10 °С

Фасовка: пластиковые канистры 10 л.
Паллета 60 канистр / 640 кг.

Хранение: срок хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от 5 до 30 °С – 18 месяцев с даты производства. Хранить в отапливаемом складском помещении.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости, обеспылить основание пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ

Штукатурка, шпаклевка, плиточный клей, гидроизоляция, система теплоизоляции, фасадные штукатурки и краски. Грунтовку наносят в неразбавленном виде кистью, валиком или распылителем. Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз, при этом для первого слоя грунтовка разводится 1 : 1 чистой водой. Второй слой наносить после высыхания первого.

Интерьерные краски, обои. Перед нанесением интерьерных водно-дисперсионных красок и оклеиванием обоями допускается применение разбавленной 1 : 1 чистой водой грунтовки в один слой.

Ровнители, наливные полы. Грунтовку наносят в неразбавленном виде щеткой или кистью в два слоя, тщательно втирая в основание. Второй слой наносить после высыхания первого. К дальнейшим работам рекомендуется приступить не ранее чем через 2 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Дальнейшие работы с поверхностью можно проводить после полного высыхания грунтовочного состава.

Для размораживания не использовать нагревательные приборы.

Температура основы и воздуха должна быть $\geq +10$ °С. Хранить в герметичной таре и избегать попадания солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN